

## テクニカルデータシート(TDS)

# スバロス シンナー No.222

**使用用途** Livos のウッドステイン、ワニス、オイル、樹脂オイル、クリアおよび保護塗料のラッカーを希薄するためのシンナー。樹種の多い木材の下塗り前の処理や用具の洗浄用。

**品質について** クリア色、爽やかな香り。  
表面張力が低いため、木材やコルクなどの道管深部へ浸透します。塗装後に乾燥した溶剤はほとんどが揮発します。使用後オレンジオイルの香りがしばらく続くことがあります。

**全成分情報** イソアリファーテ、オレンジオイル

**希釈** かき混ぜながらゆっくりと塗料に投入してください。  
リボスオイルをスプレー塗装する場合、スバロスが5~10%になるよう希釈調整してください。  
着色オイルのスプレー塗装では顔料の浮遊を防ぐために粘度を高め保つ必要があります。  
急激に希釈をすること(ソルベントショック)で顔料が結合剤から分離し、塗装面に顔料濃度の差による斑点が現れる場合があります。

**比重** 約 0.77g/ml。

**引火点** 61°C以上。

**危険有害性情報** 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。



危険

H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H412	長期継続的影響により水生生物に有害。
P261	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P280	保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。
P301+P310	飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。
P331	無理に吐かせないこと。
P405	施錠して保管すること。
EUH018	使用中は可燃性/爆発性の蒸気-空気混合物を形成する可能性がある。

**廃棄** 地表水や排水路へ流れ込まないようにする。土壌や地盤に流れ込まないようにする。  
廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄する。

**容量** 0.5L/1L/5L/10L (お取り寄せ品: 30L/200L)

**保管** 涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

## プレイリーホームズ株式会社

電話: 052-930-7855 FAX: 052-930-7856 メール: info@livosjapan.com ホームページ: www.livosjapan.com