


テクニカルデータシート(TDS)

デュブノ 浸透性プライマー No.261

使用用途	浸透性オイルプライマー。 リボス塗料の無垢木材のプライマー前処理として使用。 内装用のキャビネット、フローリング、カウンタートップ、家具には不適。 外装用では塗料を吸収しやすい南洋材に適合。
品質について	優れた浸透力。撥水性を強化し木目の自然な色に深みを与えます。 欧州規格 DIN EN 71 Part3(玩具の安全性；特定元素の移行)、DIN EN 71 Part9(玩具の安全性；有機化学化合物の要件)に適合。
全成分情報	アマニオイル、イソアリファーテ、無鉛乾燥剤(Mn, Zr)、ローズマリーオイル
希釈	希釈せず使用してください。
塗布方法	刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。 塗布前に必ず試し塗りをしてください。
塗布面積	15 m ² /L 木の種類や表面の仕上がりによっては異なる場合があります。
用具洗浄	使用後はスバロス 222 で用具を洗浄してください。
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；塗布後およそ 8~12 時間乾燥させます。高温の場合は乾燥時間が短くなります。対して低温もしくは高湿度の場合は乾燥時間が長くなります。
比重	約 0.84g/ml。
危険有害性情報	塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
 危険	H304 P301+P310 P331 P405 P501 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 施錠して保管すること。 内容物/容器を各自治体の指示に従って廃棄すること。
	オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。 オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄する。
容量	0.1L/0.75L/2.5L/10L (お取り寄せ品:0.25L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。

下地処理

塗装前の木材の含水率は 12%以下で、汚れ・シミ・ヤニなどは事前に取り除き、表面をよく乾燥させてください。必要に応じてサンドペーパーの#180 以上で研磨し、下地処理をしてください。

塗布

容器内のオイル表面に膜が形成されている場合は取り除きます。塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。

刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。塗布後すぐ乾く箇所は塗料の吸込量が多い箇所にあたるため、重ね塗りをしてください。

10～20 分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取り、約 12 時間乾燥させます。

カビに対する保護剤が含まれていないため、特に外部使用ではカビやアオが発生する場合があります。

他の塗料等で塗装(造膜)した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com