

テクニカルデータシート(TDS)

グレイボ 蜜蝋ワックス No.315

使用用途	リボスオイルやステインで前処理されたパネルや家具などの内装用。水しぶきがかかる浴室などの範囲には不適。 リノリウムの定期的なメンテナンスやワックスが塗られた木材、コルク、石材のお手入れにも適合。
品質について	液体。乾燥後撥水性が生じます。
全成分情報	イソアリファート、蜜蝋、マイクロワックス、カルナバワックス、アマニオイル、オレンジオイル、アルミナ
希釈	希釈せず使用してください。
塗布方法	刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。塗布前に必ず試し塗りをしてください。
塗布面積	40 m ² /L 木の種類や表面の仕上がりによっては異なる場合があります。
用具洗浄	使用後はスバロス 222 で用具を洗浄してください。
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；塗布後およそ 2~4 時間乾燥させます。
比重	約 0.78g/ml。
危険有害性情報	塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
 危険	H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 H413 長期継続的影響により水生生物に有害のおそれ。 P273 環境への放出を避けること。 P301+P310 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 P331 無理に吐かせないこと。 P405 施錠して保管すること。 P501 内容物を各自治体の指示に従って廃棄すること。 EUH208 リモネン(オレンジオイル)を含む。アレルギー反応を起こすおそれ。

オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。
オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。

廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄する。
容量	0.05L/1L/2.5L (お取り寄せ品: 0.1L/10L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。

準備 表面をよく乾燥させて塗布面がきれいな状態にしてください。未塗装面には塗布しないでください。

塗布 塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。

刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。
塗布後約 2~4 時間乾燥させます。

ゴムの摩擦や頑固な汚れは、スパロス 222 やグレイボ 315 を多めに塗布すると取れやすくなります。

リボス製品以外のものに塗布する場合は、必ず目立たない箇所で試し塗りをしてください。

メンテナンス 状況に応じて、およそ年に 1~2 回を目処にグレイボ 315 で再メンテナンスしてください。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com